



- надёжная защита от ржавчины
- улучшает сцепление с поверхностью
- алкидная основа

#### Назначение и свойства:

Предварительное грунтование металлических, деревянных и других поверхностей под покрытия различными эмалями, красками. Для работ снаружи и внутри помещения. Останавливает развитие коррозионных процессов металлических оснований. Увеличивает адгезию лакокрасочных материалов к окрашиваемой поверхности и предотвращает отслоение. После высыхания образует однородное антикоррозионное атмосферостойкое покрытие, стойкое к воздействию воды и масла. Легко наносится, хорошо растекается.

Код: 01-005

Тип покрытия	Маговое	Время высыхания	24 часа
Поверхность	Металл, дерево	Расход	80-120 г/м <sup>2</sup>
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Растворитель	Сольвент, уайт-спирит	Стойкость поверхности	Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств
Запах	Да	Условия транспортировки	Морозостойкий (до -40 °С)

#### Подготовка поверхности:

Наносить на сухое чистое основание. Осыпающиеся и непрочные слои удалить, трещины и углубления выровнять шпатлевкой. Окрашенные и зашпатлеванные поверхности отшлифовать, удалить пыль от шлифовки. Металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины, обезжирить.

#### Рекомендации:

При окрашивании больших площадей использовать продукт одной партии и даты изготовления.

#### Применение:

Готов к применению. Перед использованием перемешать. При необходимости разбавить уайт-спиритом или сольвентом не более 5 %. Наносить 1-2 слоя кистью, валиком, краскораспылителем при температуре от +5 до +35 °С и относительной влажности до 80 %. Избегать сквозняков и прямых солнечных лучей.

#### Расход:

На однослойное покрытие 80-120 г/м<sup>2</sup>. Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, метода нанесения, цвета.

#### Время высыхания:

Одного слоя при температуре +(20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)% – 24 часа. Второй слой наносить после полного высыхания предыдущего. При других условиях время высыхания меняется.

#### Состав:

Глифталевый лак, антикоррозионные наполнители, пигменты, растворитель, сиккатив, вспомогательные добавки.

#### Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть уайт-спиритом или сольвентом, протереть сухой ветошью.

#### Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°С. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40°С.

#### Утилизация:

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы,

жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

**Срок годности:**

24 месяца.

**Меры предосторожности:**



Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси! Вредно для водной среды. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. Обеспечить вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. Заземлить металлические части электроустановок и электрооборудование. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасные инструменты. Беречь от статического электричества. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. При попадании на кожу снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Тушить воздушно-механической пеной, огнегасящим порошком, огнетушителем углекислотным, кошмой, песком.

**Критерии безопасности:**

Грунт не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %.
- свинцовые кроны.

**Сопроводительная документация:**

- Паспорт безопасности;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Декларация о соответствии ГОСТ Р.

**Нормативный документ:**

ТУ 2312-004-88753220-2011

**Фасовки:**

0,9 кг.; 1,9 кг.; 6 кг.; 10 кг.; 20 кг.; 50 кг.

**Цвета:**

белый, красно-коричневый, серый

